

## **AURO Svenskrød Træfacademaling Nr. 148**

Efter gammel tradition bliver de rusavede træfacader på skandinaviske huse beskyttet med rød farve – den såkaldte svenskrød. Derfor findes der nu også en svenskrød i traditionel stil – fremstillet med den sædvanlige konsekvens og kvalitet, der kendetegner AURO.

### **Anvendelsesområde**

Til de egnede underlag tæller: ruhøvlede eller rusavede, ubehandlede træfacader og gamle, stærkt forvitrede svenskrøde malinglag.

### **Forarbejdning**

AURO Svenskrød dækker godt, er let at vedligeholde, og lader sig ganske enkelt påføre med børste, kvast eller fladestryger. Når der skal grundes, tilsættes 20 % vand. Slutbehandlingen skal foregå efter tørring, tidligst efter 24 timer, uden fortynding med vand.



Tørretiden (støvtør) udgør ved normklima (23 °C/50 % rel. luftfugtighed) ca. to timer. Pr. påføring skal der regnes med et forbrug, afhængigt af underlag, påføringsmetode og overfladefinish, på ca. 0,25 l/m<sup>2</sup>. Når malebehandlingen begynder at affarves, er det på tide med en ny behandling. Som forberedelse af fladen rækker det her med en grundig afbørstning.

### **Egenskaber**

AURO svenskrød er let at arbejde med, den er diffusionsåben, let at vedligeholde, og har ingen økologisk negative virkninger. Slamfarver er dækfarver på vandbasis, og giver en mat overflade. Svenskrød fra AURO består af linolie (af kontrolleret økologisk oprindelse), linolie-standolie, mineralske pigmenter, fyldstoffer, jernsulfat og hvedemel. Derudover indeholder Svenskrød ingen æteriske olier, og er dermed et alternativ til forbrugere, der ønsker en opløsningsmiddelfri, duftsvag og brugsklar træfacademaling.

I sin farvedybde er AURO Svenskrød vejrafhængig, på tørre dage lysere, på fugtige dage mørkere.